

BONIPUR PARKIET 1k

JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ DO PARKIETU



- Łatwa aplikacja
- Bardzo dobra przyczepność
- Brak skurczu podczas wiązania
- Elastyczna spoina
- Wysoka wytrzymałość końcowa
- Odporny na starzenie i wilgoć
- Odpowiedni na ogrzewanie podłogowe

CHARAKTERYSTYKA

Jednoskładnikowy klej hybrydowy na bazie polimerów modyfikowanych silanem z dodatkiem środków modyfikujących. Klej charakteryzuje się elastyczną spoiną odporną na starzenie i działanie wilgoci. Nie zawiera wody i rozpuszczalników. Może być stosowany na podłogi z ogrzewaniem podłogowym.

DANE TECHNICZNE

Baza	smx polimer
Barwa	beżowa
Zapach	charakterystyczny
Temperatura pracy	min. 15°C
Czas klejenia	5 – 30 minut*
Wydajność	800 – 1200 g/m ²
Wilgotność drewna	7 – 11 %
Wilgotność powietrza	max. 65 %
Wilgotność podłoża (CM)	jastrych cementowy max. 2 % jastrych anhydrytowy max. 0,5 %
Wstępne obciążenie	po min. 24 h
Odporność termiczna spoiny	-40°C - +90°C

*Czas klejenia zależy od temperatury i wilgotności otoczenia. Podane wartości mierzone były w warunkach laboratoryjnych.

ZASTOSOWANIE

Klej przeznaczony do zastosowań profesjonalnych do montażu podłóg drewnianych. Służy do klejenia:

- parkietu tradycyjnego i gotowego
- parkietu z drewna egzotycznego
- mozaiki parkietowej
- długich dyli parkietowych
- bruku parkietowego i parkietu lamelowego
- listew przyściennych, drewnianych profili podłogowych
- paneli drewnianych.

Produkt posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie spotykanych podłoży w budownictwie, np. jastrychu cementowego i anhydrytowego, betonu, drewna, płyt OSB, płyt wiórowych, sklejki drewnianej i kamienia.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża: sprawdzić jakość podłoża - powinno być odpowiednio mocne, suche, równe, czyste, wysezonowane. Stare podłoża należy oczyścić z luźno związanych warstw, farb, klejów i zabrudzeń zmniejszających przyczepność kleju, wyrównać, naprawić pęknięcia np. z użyciem środka BONIBET i odpylić. Nowe jastrychy anhydrytowe i cementowe przeszlifować i odkurzyć. Przed przystąpieniem do klejenia podłoża należy zagruntować środkiem gruntującym BOPREM PUR, BOPREM PU-60 BOPREM lub BOPREM PU-100 ECO. Kleju nie wolno rozcieńczać.

Klejenie parkietu: klej przed użyciem należy doprowadzić do temperatury pokojowej. Nakładać równomiernie przy pomocy pacy ząbkowanej (zalecana B11). Zaleca się nakładać klej jednorazowo na powierzchnię, na której można ułożyć parkiet w czasie około 20 minut. Klepkę parkietową położyć, lekko przesunąć, a następnie silnie docisnąć do podłoża. Szlifowanie i lakierowanie parkietu można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od zakończenia robót, przy czym z uwagi na aklimatyzację drewna w pomieszczeniu zaleca się wykonanie szlifowania po najmniej 14 dniach. Ogrzewanie podłogowe można włączyć po całkowitym związaniu kleju.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia z narzędzi usuwać acetonem. Utwardzony klej można usunąć jedynie mechanicznie.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Produkt przechowywany niezgodnie z wymaganiami traci właściwości klejące i nie nadaje się do stosowania. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

TERMIN WAŻNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Opakowania: 18kg (3x6kg).

ZALECENIA BHP

Przestrzegać zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny wg obowiązujących przepisów - szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki.



Wydanie 4, październik 2020r. Niniejsze wydanie zastępuje poprzednie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na doświadczeniach praktycznych oraz na wynikach naszych badań laboratoryjnych i w żadnym przypadku nie stanowią prawnej gwarancji właściwości, ponieważ nie mamy wpływu ani na różnorodność, ani na sposób stosowania materiałów używanych w powiązaniu z naszymi wyrobami. **Zalecamy klientom przeprowadzenie własnych prób dla określenia przydatności produktu.**

